

# Příloha 11

## Nelineární materiálový model betonu C25/30

Napětí [MPa]	0	0	-13,3	-13,3
Přetvoření [-]	4,00E-04	0,00E+00	-4,30E-04	-3,50E-03

Pracovní diagram betonu C25/30

