

Kategorie	Produkt	Obsah VOC		Limit VOC	Testování emisí VOC	TVOC	Plocha (m2)	Množství (litry)	
Malby a nátěry	Interiérová barva	TL	3 g/l	30 g/l	ne		1121,67	218,58	
	Interiérová barva	BL	7 g/l	30 g/l	ne		86,35	5,40	
	Interiérový nátěr	BL	2 g/l	30 g/l	ano	ISO 16000, chybí kombinace s AgBB nebo French legislation	0.5 mg/m3 or less	776,37	174,38
	Interiérový nátěr	BL	1 g/l	30 g/l	ano	ISO 16000, chybí kombinace s AgBB nebo French legislation	0.5 mg/m3 or less	2873,28	595,18
	Příměs stavebních směsí	BL	0 g/l	100 g/l	n/a		0.5 mg/m3 or less	11896,42	832,75
Syntetické podlahoviny	Nátěrový systém	prohlášení	70 g/l	100 g/l	ano	ISO 16000, ISO 16516, AgBB	0.5 mg/m3 or less		1936,70
	Nátěrový systém	prohlášení	187 g/l	250 g/l	ano	ISO 16000, ISO 16516, AgBB	0.5 mg/m3 or less		27,72
	Nátěrový systém	prohlášení	63 g/l	250 g/l	ano	ISO 16000, ISO 16516, AgBB	0.5 mg/m3 or less		390,39
	Stěrková podlahovina	prohlášení	78 g/l	250 g/l	ano	ISO 16000, ISO 16516, AgBB	between 0.5 and 5.0 mg/m3		843,76
	Stěrková podlahovina	prohlášení	82 g/l	100 g/l	ano	ISO 16000, ISO 16516, AgBB	5.0 mg/m3 or more		1177,75
HI	Hydroizolace betonu	BL	0 g/l	100 g/l	n/a		0.5 mg/m3 or less		1442,31
Dopravní značení	Nátěrová hmota	prohlášení	380 g/l	600 g/l	ne				19,54
Obklady a dlažba	Penetrace	BL	0 g/l	100 g/l	Emicode EC1 plus		0.5 mg/m3 or less	946,33	189,27
	Hydroizolace	BL	0 g/l	100 g/l	Emicode EC1 plus		0.5 mg/m3 or less	178,86	169,92

Kategorie	Produkt	Obsah VOC	Limit VOC	Testování emisí VOC	TVOC	Plocha (m2)
Dlažba	Keramická dlažba	inertní materiál	-	n/a	-	189,23
Cementové podlahy	Cementový lité potěr	inertní materiál	-	n/a	-	167,97