

# DEKPRIMER



## ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULSE

### Použití

**DEKPRIMER** je za studena zpracovatelná asfaltová emulse bez obsahu rozpouštědel. Používá se jako penetrační nátěr na beton, kov, zdivo, omítku a jiné podklady. Zvyšuje přilnavost k podkladu pro izolace spodních staveb a k podkladům pro vrstvené izolační systémy plochých střech.

### Základní charakteristika

- šetrná k životnímu prostředí
- bez rozpouštědel
- není požárně nebezpečná
- netoxická
- zpracovatelná bez zvláštních ochranných opatření
- stabilní vůči cementu
- rychle se nanáší
- rychleschnoucí
- pachově neutrální

### Příprava podkladu

Podklad určený k nanesení penetrace musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. Nesoudržné části a výčnělky je třeba odstranit a povrch vyspravit. Oleje, tuky a jiné nečistoty je třeba z podkladu odstranit. Veškeré zdivo se před nanesením emulze omítá. Omítané povrchy doporučujeme provádět z pytlované obyčejné malty pro zdění (GP) kategorie CS IV podle ČSN EN 998-1 nebo z na stavbě vyráběné malty pro omítání pevnosti > 6 N/mm<sup>2</sup>. Povrch omítky se upravuje dřevěným hladítkem. Podklad musí být ve vlhkostním stavu umožňujícím vytvoření souvislé vrstvy **DEKPRIMER** (doporučujeme před realizací ověřit na malé ploše). Podklad pro následné provádění asfaltových pásů musí splňovat podmínky nutné pro jejich řádné navaření.

### Zpracování

Před nanesením **DEKPRIMER** je třeba důkladně promíchat obsah nádoby. Zpracovává se za suchého počasí při teplotě podkladu min. +5°C. Nanáší se rovnoměrně koštětem, štětkou, válečkem nebo stříkácí pistolí. Následná vrstva **DEKPRIMER** nebo vrstvy asfaltových pásů se provádí po zaschnutí nanesené vrstvy **DEKPRIMER**.

### Spotřeba

Cca 0,1 - 0,4 Kg/m<sup>2</sup> dle podkladu.

### Balení

Plastové nádoby 12 kg a 25 kg.

### Skladování

Skladování 6 měsíců od data výroby v originálních řádně uzavřených obalech v suchých krytých skladech. Je třeba chránit před vodou, vlhkem a mrazem.

### Vhodné aplikační nářadí

Všeobecně jsou vhodné všechny obvyklé štětce, košťata, válečky nebo stříkácí pistole. Zvláště se osvědčily pěnové válečky a štětce. Jsou odolné proti zašpinění a snadno se čistí. Použití nářadí a plastické obaly lze vyčistit vodou, pokud má **DEKPRIMER** ještě pastovitou konzistenci. Zaschlé zbytky **DEKPRIMER** je možno odstranit obvyklým čistícím prostředkem na štětce (např. technický benzin).

Vlastnost	Zkušební předpis	Hodnota / výsledek
obsah asfaltu	DIN 1996 T6	> 48 % hmotnosti
obsah vody a emulgátoru	DIN 1996 T6	< 52 % hmotnosti
bod měknutí pevné části	DIN EN 1427	+50°C
doba tvrdnutí	DIN 53150	< 2 hod.
tepelná stabilita při +70°C	AIB Abs. 5	vyhovuje
tepelná stabilita při +4°C	AIB Abs. 2	vyhovuje
výtoková doba	ISO 2431	22 s
hustota při +20°C	DIN 12791	1,0 g/cm <sup>3</sup>

### UPOZORNĚNÍ

Smyslem údajů obsažených v tomto materiálu je poskytnout informaci odpovídající současným technickým znalostem. Je třeba příslušným způsobem respektovat ochranná práva výrobců. Z materiálu nelze odvozovat právní závaznost.

## KONTAKTY




AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA [WWW.DEKTRADE.CZ](http://WWW.DEKTRADE.CZ)

### odbyt, technická podpora

**BENEŠOV** 317 700 586  
**BEROÚN** 311 621 251  
**BRNO** 545 231 166  
**ČESKÁ LÍPA** 487 823 917  
**ČESKÉ BUDĚJOVICE** 387 313 576  
**DĚČÍN** 739 388 075  
**HODONÍN** 518 322 508  
**HRADEC KRÁLOVÉ** 495 546 656  
**CHOMUTOV** 474 668 554  
**JIHLAVA** 564 600 311  
**KARLOVY VARY** 353 579 068  
**KLADNO** 312 661 095  
**KOLÍN** 321 623 249  
**LIBEREC** 485 134 143

**MOST**  
**NOVÝ JIČÍN**  
**OLOMOUČ**  
**OPAVA**  
**OSTRAVA**  
**PARDUBICE**  
**PELHŘIMOV**  
**PLZEŇ**  
**PRAHA KUNRATICE**  
**PRAHA MALEŠICE**  
**PRAHA ZLIČÍN**  
**PRACHATICE**  
**PROSTĚJOV**  
**PŘEROV**

476 700 635  
 566 720 322  
 585 311 354  
 553 623 833  
 596 618 904  
 466 301 957  
 565 382 173  
 377 329 119  
 227 620 302  
 272 705 825  
 257 950 751  
 739 388 074  
 582 331 076  
 581 701 734

**PŘÍBRAM**  
**SOKOLOV**  
**STARÉ MĚSTO U H**  
**STRAKONICE**  
**SVITAVY**  
**ŠUMPERK**  
**TÁBOR**  
**TRUTNOV**  
**TŘINEC**  
**ÚSTÍ NAD LABEM**  
**VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ**  
**ZLÍN**  
**ZNOJMO**

318 599 296  
 352 661 175  
 572 501 832  
 383 322 029  
 461 540 866  
 583 283 329  
 381 279 231  
 499 329 468  
 558 340 885  
 577 222 239  
 475 216 739  
 571 610 685  
 577 222 239  
 515 223 059

### technická podpora

**ATELIER DEK**  
 projekty, posudky,  
 diagnostika, konzultace, dozory,  
 energetické audity  
**DEKPROJEKT s.r.o.**

Tiskafská 10/257  
 108 00 Praha 10  
 tel.: 234 054 284  
 fax: 234 054 291  
 info@dekprojekt.cz  
 www.atelier-dek.cz  
 www.dekprojekt.cz

DEKTRADE je držitelem certifikátu jakosti **ISO 9001**.

