ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
Thákurova 7 , 166 28 PRAHA - 6 , tel : 224 354 443 , fax : 224 354 446
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ KATEDRY MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

Zpráva o zkoušce ze dne: 29.11.16 Číslo protokolu : Jer29.11 _2016

Zákazník : Pořadové číslo :

Akce : Poznámka :

Výsledky laboratorních zkoušek

Čís. vzorku	Typ tělesa	Rozměry tělesa			Hmot. tělesa	Objem. hmot.	Datum		Stáří vzorku	Tah ohybem		Tlak		Příčný tah		Poznámka ke zkoušce
		Délka	Šířka	Výška			výroby	zkoušky		síla	pevnost	síla	pevnost	síla	pevnost	
		mm	mm	mm	g	kg.m-3	d.m.r.	d.m.r.	dny	kN	MPa	kN	MPa	kN	MPa	
5	A	158.30	21.50	64.20	289.9	1327	1.1.16	29.11.16	333	5.24	8.87					světle hnědá
8	A	158.40	21.50	69.10	308.9	1313	1.1.16	29.11.16	333	5.05	7.38					světle hnědá
12	A	158.40	21.50	70.40	312.5	1303	1.1.16	29.11.16	333	5.26	7.40					světle hnědá
3	B	159.00	21.30	63.30	293.7	1370	1.1.16	29.11.16	333	3.61	6.35					tmavě hnědá
8	B	159.20	21.30	67.30	313.8	1375	1.1.16	29.11.16	333	4.76	7.40					tmavě hnědá
10	B	158.80	21.30	64.10	295.9	1365	1.1.16	29.11.16	333	3.97	6.81					tmavě hnědá
4	C	158.90	21.70	67.30	306.7	1321	1.1.16	29.11.16	333	5.055	7.71					černá
5	C	158.90	21.70	69.70	318.5	1325	1.1.16	29.11.16	333	4.974	7.08					černá
10	C	159.20	21.60	65.80	301.5	1332	1.1.16	29.11.16	333	4.644	7.45					černá

Typ zkoušky	: 20x	Zkoušel	: Košata	Podpis	:
Druh vzorku	:	Vypracoval	:	Podpis	:
Telpota	: 0 °C	Vedoucí laboratoře	:	Podpis	:
Relativní vlhkost	: 0 %	Kontroloval	:	Podpis	: