ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
Thákurova 7 , 166 28 PRAHA - 6 , tel : 224 354 443 , fax : 224 354 446
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ KATEDRY MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

## Zpráva o zkoušce

ze dne: 8.12.16 Číslo protokolu : Jer8.12._2016

Zákazník : Pořadové číslo :

Akce : Poznámka :

## Výsledky laboratorních zkoušek

| Čís. vzorku | Typ tělesa | Rozměry tělesa | | | Hmot. tělesa | Objem. hmot. | Datum | | Stáří vzorku | Tah ohybem | | Tlak | | Příčný tah | | Poznámka ke zkoušce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Délka | Šířka | Výška | | | výroby | zkoušky | | síla | pevnost | síla | pevnost | síla | pevnost | |
| | | mm | mm | mm | g | kg.m-3 | d.m.r. | d.m.r. | dny | kN | MPa | kN | MPa | kN | MPa | |
| 4 | A | 162.70 | 21.50 | 67.70 | 303.2 | 1280 | 1.1.16 | 8.12.16 | 342 | 5.22 | 7.94 | | | | | světle hnědá |
| 9 | A | 162.40 | 21.50 | 63.60 | 284.4 | 1280 | 1.1.16 | 8.12.16 | 342 | 4.53 | 7.82 | | | | | světle hnědá |
| 10 | A | 162.50 | 21.50 | 66.40 | 299.7 | 1292 | 1.1.16 | 8.12.16 | 342 | 4.67 | 7.39 | | | | | světle hnědá |
| 7 | B | 162.50 | 21.40 | 67.80 | 314.8 | 1335 | 1.1.16 | 8.12.16 | 342 | 3.77 | 5.75 | | | | | tmavě hnědá |
| 9 | B | 163.10 | 21.40 | 65.10 | 301.8 | 1328 | 1.1.16 | 8.12.16 | 342 | 3.75 | 6.19 | | | | | tmavě hnědá |
| 12 | B | 162.30 | 21.40 | 66.50 | 310.1 | 1343 | 1.1.16 | 8.12.16 | 342 | 3.63 | 5.75 | | | | | tmavě hnědá |
| 2 | C | 163.30 | 21.80 | 64.90 | 302.8 | 1311 | 1.1.16 | 8.12.16 | 342 | 4.213 | 6.88 | | | | | černá |
| 8 | C | 163.20 | 21.80 | 59.50 | 282.2 | 1333 | 1.1.16 | 8.12.16 | 342 | 3.717 | 7.22 | | | | | černá |
| 9 | C | 163.80 | 21.80 | 65.30 | 298.6 | 1280 | 1.1.16 | 8.12.16 | 342 | 3.886 | 6.27 | | | | | černá |

Typ zkoušky : 40x Zkoušel : Košata Podpis :

Druh vzorku : Vypracoval : Podpis :

Telpota : 0 °C Vedoucí laboratoře : Podpis :

Relativní vlhkost : 0 % Kontroloval : Podpis :