



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE  
FAKULTA STAVEBNÍ

Thákurova 7, 166 28 PRAHA - 6, tel : 224 354 443, fax : 224 354 446

ZKUŠEBNÍ LABORATOR KATEDRY MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE



Zpráva o zkoušce

Zákazník :

Akce :

ze dne:

4.1.17

Číslo protokolu : Jer4.1.2017a\_2016

Pořadové číslo :

Poznámka :

Výsledky laboratorních zkoušek

Čís. vzorku	Typ tělesa	Rozměry tělesa			Hmot. tělesa g	Objem. hmot. kg.m-3	Datum zkoušky		Stáří vzorku dny	Tah ohybem		Tlak		Příčný tah		Poznámka ke zkoušce	
		Délka mm	Šířka mm	Výška mm			výroby d.m.r.	zkoušky d.m.r.		síla kN	pevnost MPa	síla kN	pevnost MPa	síla kN	pevnost MPa		
3	A	162.40	21.60	66.50	297.0	1273	1.1.16	4.1.17	369	4.69	7.37					světle hnědá	
6	A	162.40	21.50	66.10	297.5	1289	1.1.16	4.1.17	369	4.66	7.44					světle hnědá	
7	A	162.60	21.60	64.70	294.5	1296	1.1.16	4.1.17	369	4.86	8.07					světle hnědá	
4	B	163.40	21.60	66.50	308.9	1316	1.1.16	4.1.17	369	3.43	5.38					tmavě hnědá	
5	B	163.20	21.60	64.30	296.8	1309	1.1.16	4.1.17	369	3.25	5.45					tmavě hnědá	
6	B	163.30	21.60	67.10	313.2	1323	1.1.16	4.1.17	369	3.42	5.28					tmavě hnědá	
6	C	164.20	22.10	64.90	308.7	1311	1.1.16	4.1.17	369	4.081	6.58					černá	
7	C	163.40	21.90	64.80	292.8	1263	1.1.16	4.1.17	369	3.753	6.12					černá	
11	C	163.70	22.00	70.60	326.4	1284	1.1.16	4.1.17	369	4.264	5.83					černá	

Typ zkoušky : 75x

Druh vzorku :

Tepota : 0 °C

Relativní vlhkost : 0 %

Zkoušel :

Vypracoval :

Vedoucí laboratoře :

Kontroloval :

: Košata

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis