

WATERFIX XP TH



Hydroizolační tixotropní malta/stěrka s přísadou XYPEX ADMIX C-1000

1. Charakteristika výrobku

Jednosložková suchá tixotropní (nestékavá) maltová směs s obsahem těsnící přísady XYPEX ADMIX C-1000. Splňuje požadavky přílohy ZA normy EN 14891.

- aplikuje se ručně nebo suchým nástřikem
- má výbornou přídržnost k podkladu, má výborné mechanické vlastnosti
- je objemově kompenzována
- odolává trvale vodě
- je vodotěsná (do 120 m vodního sloupce)
- je mrazuvzdorná
- má vysokou chemickou odolnost
- utěsňuje betonový podklad vůči vodě, olejem, organickým rozpouštědlům, ropným produktům.

2. Použití

WATERFIX XP TH je jednosložková tixotropní suchá maltová směs určená zejména pro zhotovení hydroizolační vrstvy na stěnách a podhledech betonových, železobetonových i zděných konstrukcí. Na maltu **WATERFIX XP TH** může být nanášen buď přímo vhodný typ sekundární ochrany v závislosti na expozici opravené konstrukce, nebo může být dále povrchově upravena nanesením stěrkové hmoty **DENSOFIX XP**. Na povrchu betonové konstrukce vytváří v důsledku sekundární krystalizace v pórovém systému zvodnělého betonu izolační vrstvu nepropustnou pro vodu, oleje, organická rozpouštědla, ropné produkty apod.

3. Fyzikální a mechanické parametry

Požadavky/výsledky podle EN 14891

| | | Zkušební metoda | Požadavek | Výsledek |
|--|------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| Přídržnost k podkladu (MPa) | počáteční | EN 14891 | > 0,5 | > 2,0 |
| | po kontaktu s vodou | EN 14891 | > 0,5 | > 2,0 |
| | po stárnutí v teple | EN 14891 | > 0,5 | > 2,0 |
| | po rozmrazovacích cyklech | EN 14891 | > 0,5 | > 2,0 |
| | po kontaktu s vápennou vodou | EN 14891 | > 0,5 | > 2,0 |
| Vodotěsnost | | EN 14891 | žádný průnik | bez průsaku |
| Schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách | | EN 14891 | > 0,75 | NPD |

Fyzikální a mechanické vlastnosti

| WATERFIX XP TH | | f | r | c |
|--|--------|-------------------------------|-------|-------|
| Barva | | nestandardní šedá | | |
| Objemová hmotnost čerstvé malty (kg/m ³) | | 2 200 ± 50 | | |
| Pevnost v tahu za ohybu (MPa) | 7 dnů | > 4,0 | > 4,5 | > 4,8 |
| | 28 dnů | > 7,0 | > 7,5 | > 8,5 |
| Pevnost v tlaku (MPa) | 7 dnů | > 20 | > 23 | > 25 |
| | 28 dnů | > 36 | > 40 | > 44 |
| Dynamický E-modul (GPa) | | < 23 | < 26 | < 28 |
| Koeficient teplotní roztažnosti (K ⁻¹) | | 11,5 ± 0,4 · 10 ⁻⁶ | | |
| Mrazuvzdornost | | > T100 | | |
| Koeficient filtrace k (ms ⁻¹) | | < 2,5 · 10 ⁻¹² | | |

4. Zkušební atesty

Vyhovuje požadavkům normy EN 14891, příloha ZA.

Počáteční zkoušky typu podle EN 14891 vydal TSÚS Bratislava.

Dozor nad systémem jakosti, EMS a OHSAS provádí notifikovaná osoba č. 1020.

5. Pokyny pro zpracování

Při zpracování suchých maltových směsí **WATERFIX XP TH** je obecně nutno dodržovat zásady obsažené v příslušném technologickém postupu BETOSAN pro opravy železobetonových konstrukcí (TP č.1/06).

Podklad. Z povrchu opravovaného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětřalý či jinak viditelně poškozený beton. Korodující výztuž musí být šetrně uvolněna a zbavena korozních zplodin. Povrch betonu je bezpodmínečně nutné náležitě provlhčit a to průběžně alespoň 120 minut před aplikací správkového materiálu. Náležitě provlhčený podklad musí být matně vlhký, nikoliv pokrytý lesklým vodním filmem. Podkladem může být i soudržné zdivo. V případě potřeby je možné kotvit materiál k podkladu adhezním můstkem **DENSOCRETE 111** nebo mechanicky.

Příprava malty. Malta se k použití připravuje pouze smísením s vodou. K míchání je nezbytné používat pomaloběžnou míchačku s nuceným oběhem. Doporučený míšící poměr udává následující tabulka:

| označení/druh malty | max. zrno plniva | doporučený míšící poměr | | tloušťka vrstvy nanášené v jednom pracovním záběru | |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|--|-----------|
| | | suchá složka (kg) | voda (litry) | min. (mm) | max. (mm) |
| WATERFIX XP TH f jemná | 1 mm | 25 | 3,75 ÷ 4,00 | 3 | 12 |
| WATERFIX XP TH r střední | 4 mm | 25 | 3,50 ÷ 3,75 | 10 | 25 |
| WATERFIX XP TH c hrubá | 8 mm | 25 | 3,45 ÷ 3,70 | 20 | 40 |

Za účelem dosažení optimální zpracovatelnosti lze doporučenou dávku vody upravit, přičemž přídavek vody překračující 10 % doporučeného množství výrazně zvyšuje riziko vzniku trhlin a současně může vést k poklesu mechanických vlastností.

Doba zpracovatelnosti výrobku je při 20 °C 50÷60 minut.

Teplota podkladu ani okolní atmosféry nesmí být nižší než + 5 °C a vyšší než + 30 °C.

Nanášení malty WATERFIX XP TH možné provádět ručně či strojně, suchým nebo mokřým nástřikem. Ruční nanášení malty se provádí buď nahazováním, nebo natahováním. Prvou vrstvu (spojovací) je nutno nanášet tak, aby mezi podkladem a maltou nevznikala nevyplněná místa (za výztuží, v kavernách apod.). Po nahazení se doporučuje maltu rozetřít do pórů a nerovností. Osvědčuje se použití plochý štětec s krátkými štětinami, popř. zubovou stěrku. Důkladné zpracování je základní podmínkou kvalitní adheze. U lokálních oprav je nutno věnovat náležitou pozornost hraničním oblastem opravovaného místa, aby byla styčná spára i zde náležitě zhutněná, bez zachycených vzduchových pórů či jiných nehomogenit. Oprava se provádí vždy od místa nejhlubšího poškození tak, aby finální vrstva byla pokud možno souvislá v celé ploše.

Finalizace povrchu se provádí po „zavadnutí“ poslední vrstvy nejlépe suchým polyuretanovým hladítkem. Je nepřípustné povrch finalizovat za mokra. Pokud bude povrch finalizován jemnou stěrku (např. **DENSOFIX XP**), postačí povrch strhnout dřevěnou latí.

Ošetření povrchu. Opravené povrchy je nezbytné ihned po dokončení náležitě ošetřit. Zejména je nutno zabránit přímému slunečnímu osvětlení, působení větru a dalších faktorů urychlujících nežádoucí odpařování záměsové vody. Dobře se osvědčuje použití ošetřovacích přípravků **DENSOCURE W** a **DENSOCURE R**.

6. Vydatnost

Vydatnost (měrná spotřeba) suché malty činí 1,7 ÷ 1,8 kg/m² a 1 mm tloušťky.

Při aplikaci suchým nástřikem je nutno počítat s rozprachem 10 až 12 %.

7. Balení a skladování

Výrobek je balen do papírových pytlů s PE nástřikem po 25 kg nebo do PE věder po 5 kg. **WATERFIX XP TH** musí být při dopravě a skladování účinně chráněn před vlhkostí. Doba skladovatelnosti v neporušených obalech činí 6 měsíců.

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

8. Ochrana zdraví při práci

Práce se suchou maltou **WATERFIX XP TH** nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje alkalické složky a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic. Při práci je proto nutno dodržovat BOZ platné pro práce s cementovými resp. vápennými maltami.

Vydaný bezpečnostní list odpovídá požadavkům EC-Regulation 1907/2006, článek 31. Protože výrobek splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný, je nutné BL poskytnout příjemci nebo dopravci.

V zemích, ve kterých je platné nařízení REACH (čl. 33.1): Nařízení Evropské unie o chemických látkách a jejich bezpečném používání (REACH: EC 1907/2006), musí být profesionálním uživatelům a distributorům následující informace poskytnuta automaticky a bez vyžádání:



Tento výrobek je předmětem nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, které by mohly být uvolněny z výrobku za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití. Z tohoto důvodu nejsou žádné požadavky na registraci látek ve výrobcích, spadající pod článek 7.1.

Na základě našich současných znalostí, tento výrobek neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy), z kandidátní listiny zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentracích nad 0,1% (w/w).


9. Odstraňování odpadu

Při zneškodňování kontaminovaného obalu a odstraňování zbytků přípravku je nutné postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

10. Důležité upozornění

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy BETOSAN s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou BETOSAN s.r.o. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.betosan.cz.

11. CE značení

| | | |
|---|---------------------------------|-------------|
|  1301 | | |
| BETOSAN s.r.o. Na Dolinách 28, 147 00 Praha 4 | | |
| 13 | | |
| EN 14891:2013/AC | | |
| Waterfix XP TH Hydroizolační tixotropní malta/stěrka s přísadou XYPEX ADMIX C-1000 | | |
| Přídržnost k podkladu (MPa) | počáteční | > 2,0 |
| | po kontaktu s vodou | > 2,0 |
| | po stárnutí v teple | > 2,0 |
| | po rozmrazovacích cyklech | > 2,0 |
| | po kontaktu s vápennou vodou | > 2,0 |
| Vodotěsnost | | bez průsaku |
| Schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách | | NPD |

Technický list č.4-6
 Vydání 22.7.2015