

Chemické složení

	2013	2014
	%	
SiO ₂	50,7	51,3
Al ₂ O ₃	20,0	20,0
Fe ₂ O ₃	6,2	6,0
CaO	11,6	11,5
MgO	4,8	4,5
K ₂ O	3,2	3,2
Na ₂ O	1,3	1,3
TiO ₂	0,8	0,8
SO ₃	1,0	1,0

	%
amorfní složka	45,3
křemen	26,8
albit	7,2
mikroclin	6,3
muskovit	3,1
akermanit	3,2
hedenbergit	4,1
sádrovec	0,6
hematit	1,9

Mineralogické složení

	%
amorfní složka	45,3
křemen	26,8
albit	7,2
mikroclin	6,3
muskovit	3,1
akermanit	3,2
hedenbergit	4,1
sádrovec	0,6
hematit	1,9