

Technický list
Číslo výrobku 1081

Entsalzungskomprese, Typ I

Suchá směs kompresního materiálu pro odstranění solí z jemně porézních minerálních podkladů.

Oblasti použití:

Odstranění solí z minerálních podkladů kompresní metodou.

Vlastnosti výrobku:

Vysoce účinný kompresní materiál založený na kombinaci minerálních složek a celulózy. Materiálové složení a receptura způsobují kapalání nasákání na minerálních podkladech díky maximálnímu rozměru pórů cca 1 - 5 µm.

Podklad:

Podklad musí být dostatečně nosný a zbavený látek, které by mohly snížit přilnavost kompresního materiálu a tok vlhkosti k povrchu (např. uvolněné částičky, prach, výkvěty, nečistoty, separační prostředky atd.). Před nanášením přípravku Remmers Entsalzungskomprese podklad navlhčete deionizovanou (nebo destilovanou) vodou. Množství vody závisí na nasákavosti a potřebné hloubce odsolení.

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost. PŠ/08/10

Údaje o výrobku:

Vzhled:
Synná hmotnost:
Hustota čerstvé malty:
Maximální rozměr pórů

šedoběžový prášek bez zápachu
cca. 0,27 kg/dm³
cca 1,3 kg/dm³
< 5 µm

Zpracování:

Smíchejte cca 1 pytel s 10 – 12 litry destilované nebo deionizované vody) a v plastické konzistenci naneste na odsolovanou plochu (tloušťka vrstvy: 15 - 30 mm). Čerstvě nanesený materiál chraňte folií před předčasným vyschnutím. Charakter kompresní vrstvy – trvale mokrá, nebo vysychající – závisí od charakteru zasolení. Cca po 3 týdnech působení vytvrzený přípravek Remmers Entsalzungskomprese opatrně odstraňte. V případě potřeby naneste nejprve na podklad separační nasákovou vrstvu, např. japonský papír. Proveďte dvě až tři aplikace, nechte působit stejnou dobu. Po odsolení může být třeba použít k dočištění Arte Mundit Typ I. Další pokyny viz. směrnice WTA 3-13-01/D „Kompressenentsalzung“ (Kompresní odsolování).

Upozornění:

Při míchání používejte masku proti prachu. Před aplikací a po ní nechte provést rozbor obsahu solí; můžete využít služeb firmy Remmers.

Pracovní nářadí a čištění:

Míchadlo, zednická lžice, hladítko.
Čištění: V čerstvém stavu vodou.

Balení, spotřeba, skladovatelnost:

Balení:
papírové pytle po 10 kg

Spotřeba:
Závisí na podkladu. U naprosto rovných ploch při nanášení 15 mm vrstvy cca 9-10 kg/m².

Skladovatelnost:
V uzavřených originálních nádobách uložených na dřevěných rostech na suchém místě chráněném před vlhkostí 12 měsíců.

Bezpečnost, Ekologie, Likvidace:

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.