Příloha č. 3

Kontrola rozměrů, rovinnosti a kolmosti

Václav Jíra - Diplomová práce

Záznam primárních dat **PEVNOST V TLAKU** (ČSN EN 12390-3)

Číslo vzorku	Datum odběru vzorku	Datum dodání do laboratoře	Datum zkoušky	Stavba	Váha na suchu	Váha ve vodě	Objemová hmotnost	Rozměry	Síla	Pevnost	Stáří	Zkoušku provedl (podpis)
					[kg]	[kg]	[kg/m^3]	[mm]	[kN]	[MPa]	[dny]	
23C	6.9.2019	9.9.2019	4.10.2019	Odp. Humpolec	5,949	2,696	1825	147,90 X 150,43 X 149,93	289,0	12,8	28	V. Jíra
7E	6.9.2019	9.9.2019	26.10.2019	Odp. Humpolec	6,001	2,732	1832	148,02 X 149,55 X 149,57	453,7	20,2	50	V. Jíra
7B	6.9.2019	9.9.2019	5.11.2019	Odp. Humpolec	5,968	2,705	1825	147,79 X 150,00 X 149,73	479,2	21,3	60	V. Jíra
5B	6.9.2019	9.9.2019	6.12.2019	Odp. Humpolec	5,837	2,758	1892	147,63 X 149,97 X 149,69	513,9	22,8	90	V. Jíra
3B	21.9.2019	21.9.2019	19.10.2019	---	5,469	2,214	1677	147,96 X 149,07 X 149,48	94,5	4,2	28	V. Jíra
5B	21.9.2019	21.9.2019	10.11.2019	---	5,547	2,263	1686	147,98 X 150,15 X 149,45	160,0	7,1	50	V. Jíra
12B	21.9.2019	21.9.2019	19.10.2019	---	4,950	1,664	1503	147,77 X 149,80 X 149,39	40,9	1,8	28	V. Jíra
26B	21.9.2019	21.9.2019	10.11.2019	---	4,985	1,700	1514	147,90 X 149,86 X 149,93	50,1	2,2	50	V. Jíra

Použité přístroje a zařízení:
lis, váha, posuvné měřítko