Příloha č. 7

Den míchání: 06.09.2019 Množství: 6 m3 Objem záměsi: 0,5 m3
Recept: 1060 - 60534068, Pop.susp.+ 0/4CEM II

Dodací list č. 93305021 - záměsi

Vytvořeno 21.11.2019 8:29:41
Strana 1

Mat.	0/4P1a								BS32, 5M			popLIT						vod.č is		*Konzistence*
kg záměs	147								105			373						183		
1 *Vlhkost*	137 5								102			371						178		4
2 *Vlhkost*	164 7								104			373						175		5
3 *Vlhkost*	137 5								104			379						175		8
4 *Vlhkost*	147 6								105			367						174		6
5 *Vlhkost*	139 6								106			367						175		9
6 *Vlhkost*	144 6								102			382						174		17
7 *Vlhkost*	149 6								109			361						175		10
8 *Vlhkost*	144 6								103			381						175		13
9 *Vlhkost*	152 6								105			369						174		12
10 *Vlhkost*	143 6								108			368						175		11
11 *Vlhkost*	143 6								103			376						175		17
12 *Vlhkost*	143 6								105			370						175		11
Záměr	1764								1260			4470								
Sum	1742								1256			4464						2100		
S.vlh.	71																			
Rozdíl	-22								-4			-6								
%				Kamenivo celkově: -1,25 %					-0,32			-0,13								