

Příloha 2 – Materiálový list

KYB SUSPENSIONS EUROPE	ESPECIFICACION DE MATERIAL					HOJA N°
REF. 0304-560-4006 (A) DENOMINACION TUBO EXTERIOR						
DIMENSIONES \varnothing EXTERIOR 50,8±0,1 x \varnothing 46,2±0,1 (E:2,3)						
FORMA DE SUMINISTRO BARRAS DE 5,500-6,000 mm. PAQUETES DE 1,000 Kg. MAX.						
CALIDAD St-52-3-03 NORMA						
<u>MATERIAL</u>			<u>COMPOSICION QUIMICA</u>			
(B) 0304-560-4006 (A) (B)	C	Mn	Si	P	S	Nb
	0,220	1,500	0,300	0,025	0,035	0,030
	0,150	1,000	0,175	MAX.	MAX.	0,015
<u>CARACTERISTICAS MECANICAS</u>			0304 560 4006	(B)	(A)	
RESISTENCIA A TRACCION (N/mm ²)						
LIMITE ELASTICO (N/mm ²)			550 MIN.			
ALARGAMIENTO %			10 MIN.			
DUREZA						
<u>CARACTERISTICAS GENERALES</u>						
TUBO SOLDADO ESTIRADO EN FRIO CON MANDRINO, CORDON DE SOLDADURA ELIMINADO. UNO DE LOS EXTREMOS VENDRA ESCUADRADO, LIMPIO DE REBABAS, ACHICAMIENTOS, ETC. EL TUBO DEBERA ESTAR LIBRE DE GOLPES, ABOLLADURAS Y OXIDO MAX.FLECHA 1 mm/m.						
<u>CONDICIONES DE SUMINISTRO</u>						
EL EMBALAJE DEBE PROTEGER A LA MERCANCIA DE CUALQUIER DAÑO LOS TUBOS DEBERAN ESTAR PERFECTAMENTE FLEJADOS EN PAQUETES EXAGONALES O CUADRADOS, DE 6 O 10 TUBOS DE LADO RESPECTIVAMENTE LIGERAMENTE ACEITADOS						
<u>NIVEL DE INSPECCION</u> SEGUN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD CRITERIO DE ACEPTACION LOTE DEFECTOS: 0						
REDACT.						
24.2.99 OSCAR						
SUPERV.						
24.2.99 N.MART						
AUTORI.						
24.2.99 N.MART						
05 004	B	01.04.11	8427	OSCAR	J.A.	T.N.
A	28.04.10	8224	OSCAR	A.C. O.L.	E.E.O.	SUSTITUYE A: 1609P FECHA 13.1.99
NIVEL	FECHA	NOTA	N° MODIFICACION	REDACTADO	SUPERVISADO	AUTORIZADO
						REF.EQUIV.EN BRASIL 0304-560-4008