

## Výplňová malta

### Cementová malta s bobtnavou přísadou

#### Použití

Výplňová malta FERMACELL slouží k vypnění dutiny mezi základovou deskou a dřevěnou prefabrikovanou stěnou pro zajištění celoplošného přenosu zatížení.

#### Vlastnosti

Bobtnavá malta FERMACELL má následující vlastnosti:

- **Nesmršťuje se**
- **Nárůst objemu po 2 hodinách**
  - Závisí na okolních podmínkách
- **Odolnost vůči povětrnostním vlivům a mrazu**
  - Po vytvrzení

#### Zpracování


Mícháme v předepsaném množství vody míchadlem do konzistence vhodné ke zpracování a bez hrudek po dobu 2 – 3 minut. Napojení stěnového panelu, dutiny nebo spáry zcela vyplníme a kompletně utěsníme. Tuhnoucí maltu již nerozmícháváme opětovným přidáním vody, protože bobtnání je již ukončeno.

Další pokyny:

[Profi-tip FERMACELL – Výplňová malta](#)

#### Charakteristiky materiálu

Třída pevnosti	M 10 (DIN EN 998-2)
Pevnost v tlaku	≥ 10 N /mm <sup>2</sup>
Zrnitost	0 – 2 mm
Třída stavebních hmot	A1, nehořlavý
Přídavek vody/pytel (25 kg)	cca. 3,0 litry
Konzistence	tuhá až plastická
Doba zpracovatelnosti	cca. hod. podle počasí
Teplota okolí	> 5°C
Vydatnost	cca. 16 l čerstvé malty/pytel
Skladování	v suchu v uzavřeném obalu na paletě
Skladovatelnost	6 měsíců od data výroby



#### Normy a zkoušky

- Pojivo podle DIN EN 197 Cement
- Odstupňovaná čára zrnitosti podle DIN EN 13139, zrnitost 0 – 2 mm
- Výrobek je závodní laboratoří neustále sledován na své vlastnosti podle požadavků a platných norem
- S nízkým obsahem chromátů podle TRGS 613
- Vyrobená v souladu s managementem kvality podle DIN EN ISO 9001
- Pro dotazy ohledně výběru a použití výrobků jsou Vám po dohodě k dispozici techničtí poradci FERMACELL



#### Prosím pozor

Nepřidávejte žádné další přísady nebo pojiva. Suchá malta nesmí přijít nekontrolovaně do styku s vodou. Chraňte před rychlým vyschnutím, příp. povrch přikryjte nebo udržujte vlhký.

#### Obchodní data

Čís. zboží	79045
Čís. EAN	4007548005180
Čís. celního tarifu	38245090
Hmotnost /pytel	25 kg
Množství /paleta	56 pytlů
Hmotnost /paleta	cca. 1425 kg

#### Obecné pokyny

Malta reaguje s vlhkostí alkalicky, proto si chraňte kůži a oči. Při zasažení řádně proplachujte vodou. Při zasažení očí ihned vyhledejte lékaře.

Stav 2/2006. Technické změny vyhrazeny. Vyžádejte si nejnovější vydání brožury.

#### Technické informace FERMACELL

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

**Konzultace projektu:** telefon: +420 606 657 523

**Konzultace montáž:** Čechy + 420 602 453 927, Morava + 420 721 448 666, Slovensko + 420 721 448 666

**Informační materiály FERMACELL:** telefon: +420 296 384 330, fax: +420 296 384 333. e-mail: [fermacell-cz@xella.com](mailto:fermacell-cz@xella.com)