



NOVATOP SOLID

Technická dokumentace



www.novatop-system.cz

NOVATOP 

NOVATOP SOLID

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

OBSAH

NOVATOP SOLID

pro stěny

Datový list	3
Typy	4
Formáty	5-6
Mechanické vlastnosti	7
Předběžné dimenzování	8-11

pro stropy a střechy

Datový list	12
Mechanické vlastnosti	13-14
Předběžné dimenzování	15-17
Požární odolnost	18-20
Zpracování, značení a balení	21
Skladování, přeprava	22
Manipulace, montáž	23

CERTIFIKÁTY, OSVĚDČENÍ A PROTOKOLY

Protokol o klasifikaci požární odolnosti (s opláštěním/ bez opláštění), TaZÚS

Protokol o zkoušce požární odolnosti, Fires 2010

Propustnost vodní páry SOLID 84 a 124 mm – protokol o zkoušce, CSI

ETA-10/0079, TaZÚS

ES – Prohlášení o shodě

ES – Certifikát shody, TaZÚS

Jednotlivé certifikáty, osvědčení a protokoly jsou ke stažení na novatop-system.cz.

NOVATOP SOLID – PRO STĚNY

DATOVÝ LIST

POPIS

NOVATOP SOLID – je velkoplošný vícevrstvý panel typu CLT (cross laminated timber). Každá vrstva panelu je tvořena z lamel z rostlého smrkového dřeva a orientace vláken jednotlivých vrstev je vždy kolmá k sousedním vrstvám. Lamely v každé vrstvě jsou slepeny v podélném i příčném směru a vrstvy jsou slepeny mezi sebou.


Použití	Pro svislé konstrukce - stěny
Požadavky	ETA - 12/0079
Dřeviny	Smrk středoevropský
Kvalita povrchu	Nepohledová konstrukční (odpovídá C) Pohledová interiérová (odpovídá B) Třídění kvalit dle interních předpisů AGROP NOVA a.s.
Velkoplošný formát	Max 12.000 x 2.950 mm (Spojení jednotlivých panelů: podélným přeplátováním nebo s příložkou).
Standardní formáty (mm)	Tloušťka: 62, 84 (42/42), 124 (62/62), aj. Základní standardní formáty: 6000 x 2500, 6000 x 2100, 5000 x 2500, 5000 x 2100 Další formáty vychází z těchto základních formátů viz „Přehled formátů“.
Rozměrové tolerance dle EN 13 353	Tolerance jmenovité šířky a délky: ± 2 mm Přímost boků: ± 1 mm/m Pravoúhlost: ± 1 mm/m
Povrch	Broušeno – K 50, 100
Lepení	D4 podle EN 204
Lepidlo	Melaminové lepidlo, PU
Emisní třída formaldehydu	E1 podle EN 717-1 (max. 0,124 mg/m ³)
Vlhkost	10 % \pm 3 %
Koeficient sesychání a bobtnání	α (%/%) 0,002 – 0,012 %
Hustota	cca 490 kg/m ³
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13501-1
Tepelná vodivost (λ)	0,13 W/mK podle EN ISO 10456
Měrná tepelná kapacita c_p	1.600 J/kg.K podle EN ISO 10456
Faktor difúzního odporu (μ)	200/70 (suchý/vlhký) podle EN ISO 10456
Zvuková pohltivost	250 – 500 Hz – 0,1 1000 – 2000 Hz – 0,3
Vzduchová neprůzvučnost (dB)	$R = 13 \times \log(m_a) + 14$ m_a – plošná hmotnost kg/m ²

NOVATOP SOLID – PRO STĚNY TYPY

STANDARDNÍ TLOUŠTKY


62 mm

9p - 44q - 9p




84 mm

2 x (9p - 24q - 9p)



124 mm


2 x (9p - 44q - 9p)



NOVATOP SOLID – PRO STĚNY FORMÁTY

STANDARDNÍ FORMÁTY



Základní formáty, ze kterých jsou panely sestavovány (mm). Další formáty vychází z těchto základních formátů.



PRINCIP PROVEDENÍ STĚNOVÝCH PANELŮ SESTAVENÍM ZE ZÁKLADNÍCH FORMÁTŮ

Směr vláken vertikálně.



Spojení panelů: s příložkou.



Dodání: po částech.

Směr vláken vertikálně.

Spojení panelů: podél, přeplátováním 100–1250 mm




Dodání: v kuse nebo po částech.

NOVATOP SOLID – PRO STĚNY FORMÁTY

PRINCIP PROVEDENÍ STĚNOVÝCH PANELŮ SESTAVENÍM ZE ZÁKLADNÍCH FORMÁTŮ


Směr vláken horizontálně.



Dodání: v kuse.

Směr vláken horizontálně.

Spojení panelů: s příložkou.



Dodání: po částech.


Tloušťky:
62, 84, 124

***Doporučení:** z důvodů omezení dopravy a lepší manipulace doporučujeme délku max. 8500 mm.

PŘÍKLAD PROVEDENÍ ŠTÍTU

Směr vláken horizontálně.

Spojení panelů:
podél. překlátováním
100-1250 mm




Dodání: po částech.

Tloušťky:
84, 124

Směr vláken vertikálně.

Spojení panelů: s příložkou.



Dodání: po částech.

Tloušťky:
62, 84, 124

NOVATOP SOLID – PRO STĚNY

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Průřezové hodnoty vycházejí z Evropského technického schválení ETA-12/0079 ze dne 28. 03. 2012 a jsou stanoveny podle rozšířeného gama postupu (podle SCHELLINGa) pro čtyři výšky stěn (h). Údaje slouží pouze pro první předběžné dimenzování a v žádném případě nenahrazují statické výpočty.

Průřezové hodnoty

Tloušťka panelu		62 mm	84 mm	124 mm
Konstrukce panelu		9p - 44q - 9p	2 x (9p - 24q - 9p)	2 x (9p - 44q - 9p)
Plocha průřezu		62000 mm ²	84000 mm ²	124000 mm ²
I	Moment setrvačnosti – podélně	1,30E + 07 mm ⁴	2,66E + 07 mm ⁴	6,28E + 07 mm ⁴
I	Moment setrvačnosti – příčně	7,45E + 06 mm ⁴	2,42E + 07 mm ⁴	1,00E + 08 mm ⁴
výška stěny h = 2400 mm				
E _{eff}	Ef. ohybová tuhost – podélně	1,37 E + 11 Nmm ²	2,77 E + 11 Nmm ²	6,03 E + 11 Nmm ²
W _{eff}	Modul průřezu – podélně	3,82 E + 05 mm ³	5,69 E + 05 mm ³	8,39 E + 05 mm ³
E _{eff}	Ef. ohybová tuhost – příčně	8,23 E + 10 Nmm ²	2,53 E + 11 Nmm ²	1,01 E + 12 Nmm ²
W _{eff}	Modul průřezu – příčně	3,23 E + 05 mm ³	6,61 E + 05 mm ³	1,65 E + 06 mm ³
výška stěny h = 2500 mm				
E _{eff}	Ef. ohybová tuhost – podélně	1,38 E+11 Nmm ²	2,79 E + 11 Nmm ²	6,10 E + 11 Nmm ²
W _{eff}	Modul průřezu – podélně	3,83 E+05 mm ³	5,73 E + 05 mm ³	8,48 E + 05 mm ³
E _{eff}	Ef. ohybová tuhost v ohybu – příčně	8,23 E+10 Nmm ²	2,54 E + 11 Nmm ²	1,02 E + 12 Nmm ²
W _{eff}	Modul průřezu – příčně	3,23 E + 05 mm ³	6,66 E + 05 mm ³	1,65 E + 06 mm ³
výška stěny h = 2700 mm				
E _{eff}	Ef. ohybová tuhost – podélně	1,39 E + 11 Nmm ²	2,82 E + 11 Nmm ²	6,21 E + 11 Nmm ²
W _{eff}	Modul průřezu – podélně	3,88 E + 05 mm ³	5,79 E + 05 mm ³	8,63 E + 05 mm ³
výška stěny h = 2900 mm				
E _{eff}	Ef. ohybová tuhost – podélně	1,41 E + 11 Nmm ²	2,84 E + 11 Nmm ²	6,30 E + 11 Nmm ²
W _{eff}	Modul průřezu – podélně	3,91 E + 05 mm ³	5,84 E + 05 mm ³	8,76 E + 05 mm ³

Základní šířka činí 1000 mm.

Konstrukce panelu:

p – podélně: Povrchová vrstva probíhá ve směru rozpětí. Příčné vrstvy mohou obsahovat spoje natupo.

q – příčně: Povrchová vrstva probíhá kolmo ke směru rozpětí (obě vnější vrstvy zůstávají nezohledněny).

Příčné vrstvy nesmí obsahovat spoje natupo.



www.novatop-system.cz

VÝROBCE:

AGROP

AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99
798 43 Ptení, Česká republika, www.agrop.cz

CERTIFIKÁTY:



CZ - 0132
HT