

# Porotherm 8 Profi

Nenosná příčka

**Broušený cihelný blok pro tl. stěny 8 cm na maltu pro tenké spáry**



## Použití

Cihly broušené **Porotherm 8 Profi** jsou určeny pro omítané nenosné zdivo vnitřních příček tloušťky 80 mm, případně pro vnější omítanou část obvodového vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a vnitřní nosnou částí. Ke zdění těchto cihel se používá speciální malta pro tenké spáry.

## Výhody

- ideální spojení na pero a drážku
- jednoduché a velmi rychlé zdění
- ložná spára tloušťky 1 mm - minimální spotřeba malty, minimální množství vody vnesené do zdiva
- ideální podklad pod omítku
- nízký odpor proti difuzi vodních par
- hygienicky nezávadné
- rozměry v modulovém systému
- snadné navrhování a stavění v kompletním systému **Porotherm**

## Technické údaje

### Cihly:

- rozměry d/š/v 497x80x249 mm
  - rovinnost ložných ploch 0,3 mm
  - rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm
  - skupina zdicích prvků 2
  - objem. hmot. prvku 900/1000 kg/m<sup>3</sup>
  - hmotnost cca 9,4 kg/ks
  - pevnost v tlaku (kat. I) 10/8 N/mm<sup>2</sup>
  - $\lambda_{10, dry, unit}$  0,26 W/(m·K)
  - nasákavost NPD
  - mrazuvzdornost NPD (F0)
  - obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
  - rozměrová stabilita NPD
  - reakce na oheň třída A1
  - přídržnost 0,30 N/mm<sup>2</sup>
- NPD – není stanoven žádný požadavek

### Zdivo:

- tloušťka 80 mm
- spotřeba cihel 8 ks/m<sup>2</sup>
- spotřeba malty pro tenké spáry 0,6 l/m<sup>2</sup>
- plošná hmotnost zdiva bez omítek cca 65 kg/m<sup>2</sup>

### Zvuková izolace zdiva\*

- nutno se řídit vysvětlivkami uvedenými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost  $R_w = 38$  dB při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek tl. 15 mm 108 kg/m<sup>2</sup>

\* hodnota stanovena výpočtem

### Tepelně-technické údaje zdiva

Zdivo na maltu	$u$ %	$\lambda$ W/mK	$R$ m <sup>2</sup> K/W	$U$ W/m <sup>2</sup> K
<b>Porotherm Profi</b>				
bez omítek	0	0,25	0,32	1,75
bez omítek	0,5	0,26	0,31	1,75
s omítkami*	0,5	0,27	0,37	1,60

\* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

### Požární odolnost zdiva

Požárně dělicí nenosná stěna  
- požární odolnost  
s oboustrannou omítkou EI 60 DP1  
- požární odolnost bez omítek/  
s jednostrannou omítkou EI 30 DP1  
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé (ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

### Ostatní stavebně fyzikální hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva  $c = 1000$  J/kg·K  
Faktor difuzního odporu  $\mu = 5/10$  (ČSN EN 1745)

### Směrná pracnost zdění

cca 0,43 hod/m<sup>2</sup>

## Dodávka

Cihly **Porotherm 8 Profi** jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.

- počet cihel 120 ks/pal
- hmotnost palety cca 1235 kg


Součástí dodávky je odpovídající množství malty pro tenké spáry **Porotherm Profi**.

Pro založení stěn se dodává požadované množství základací malty **Porotherm Profi AM** (Anlegemörtel).



ČSN EN 771-1

### Porotherm 8 Profi



### VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ

